

pep up OUTDOORFARBE FÜR GARTENHÄUSER UND ZÄUNE



seidenmatt

1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

„Dein WOW-Effekt für außen.“

SCHÖNER WOHNEN *pep up Outdoor* – mit diesen trendbewussten Farben für den Außenbereich entsteht schnell und einfach ein frischer Look für den eigenen Balkon und Garten.

Die *pep up* OUTDOOR-FARBE FÜR GARTENHÄUSER & ZÄUNE ist seidenmatt, wasserbasiert, leicht zu verarbeiten, hoch wetterbeständig, feuchtigkeitsregulierend und eignet sich für Holz und nach entsprechender Grundierung für Hart-PVC, Alu, Zink sowie verzinkten Stahl. Kann auch für Sichtschutzelemente, Carports, Pergolen, Holzverkleidungen und Fensterläden eingesetzt werden. Nicht für Fenster und Türen geeignet.

Farbton

Laut aktueller Farbtonkarte.

GISCODE

BSW30

Glanzgrad

Seidenmatt

Dichte

Ca. 1,25 - 1,35 g/cm³

Inhaltsstoffe

Acrylat-Copolymer-Dispersion, Titandioxid (je nach Farbton), organische/anorganische Pigmente (je nach Farbton), Calciumcarbonat, Silikate, Wasser, Glykolether, Additive und Konservierungsmittel (Benzisothiazolinon und Zinkpyrithion).

2. Verarbeitung

Verarbeitungstechniken

Rollen (mit einer kurzflorigen Farbwalze), streichen (mit einem Kunststoffborstenpinsel für wasserverdünnbare Lacke).

Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur und nicht in direkter Sonne verarbeiten.

Verbrauch

Ca. 120 - 150 ml/m² je Anstrich (genaue Verbrauchsmengen durch einen Probeauftrag am Objekt ermitteln)

Verdünnen

pep up OUTDOORFARBE FÜR GARTENHÄUSER UND ZÄUNE ist verarbeitungsfertig eingestellt und muss nicht verdünnt werden. Wenn gewünscht max. bis 5% Wasser zugeben.

Abtönen/Mischen

Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.

Verarbeitungshinweise

Vor Gebrauch stets gut aufrühren. Das Material stets zügig, und nass in nass auftragen. Wir empfehlen mind. 2 Anstriche. Zwischen den Anstrichen die Farbe gut trocknen lassen (ca. 10 Std.).

Pflegehinweise

Lackierung nicht in Kontakt mit weichmacherhaltigen Kunststoffen, z. B. Dichtprofile/Dichtstoffe, bringen. Weichmacherfreie Profile verwenden. Mit *pep up* OUTDOOR-FARBE FÜR GARTENHÄUSER UND ZÄUNE gestrichene Flächen nur mit handelsüblichen schleifmittel- und kennzeichnungsfreien Reinigern säubern. Nur nebelfeucht reinigen. Die Wetterbeständigkeit ist abhängig vom Anstrichaufbau, von der Konstruktion und den Objektbedingungen. Flächen, die

Hinweise zum Spritzauftrag* (Airless)	
Düse:	0,009 Inch
Spritzwinkel:	40°
Druck:	160-180 bar
Verdünnung:	unverdünnt

*Bitte in jedem Fall auch die Hinweise der Gerätehersteller beachten. Wir empfehlen Probeflächen anzulegen.

besonders starken Witterungseinflüssen ausgesetzt sind, sollten in regelmäßigen Wartungsintervallen, spätestens jedoch nach 2–3 Jahren, geprüft und gegebenenfalls nachgearbeitet werden.

Trockenzeit (bei 20 °C, 65 % r. F.)

Nach ca. 1-2 Stunden oberflächentrocken, nach ca. 8 Stunden überarbeitbar. Bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknung entsprechend.

Untergrundvorbereitung

Die Verarbeitung erfolgt auf trockenen, sauberen, festen und trennmittelfreien Untergründen. Eisen und Stahl entfetten und entrostet. Neues Holz anschleifen und gründlich entstauben. Der Feuchtigkeitsgehalt darf gemäß DIN 18363 bei Nadelhölzern 15 %, bei Laubhölzern 12 % nicht überschreiten. Zink, verzinkten Stahl und Aluminium mit einem Zink- bzw. Alureiniger oder einer Netzmittelwäsche (Gemisch aus 3 l Wasser, 0,5 l Ammoniaklösung (Salmiakgeist 9%ig) sowie ca. 5 ml Spülmittel) mit einem Kunststoff-Vlies-Schwamm gründlich reinigen. Mit Wasser nachwaschen. Tragfähige Altanstriche gründlich anschleifen und reinigen. Nicht tragfähige, z. B. abblätternde Altanstriche bis auf den tragfähigen, festen Untergrund abschleifen.

Untergründe	Grundierung	Schlussanstrich
Intakte Altanstriche	1x pep up OUTDOORFARBE FÜR GARTENHÄUSER UND ZÄUNE	1-2x pep up OUTDOORFARBE FÜR GARTENHÄUSER UND ZÄUNE
Ungestrichene, inhaltsstoffreiche Harthölzer (z. B. Eiche, Buche, Zeder)	1-2x Holzisoliergrund, z.B. HOME Grundierung für Holz und MDF Platten	
Ungestrichene Weich-/ Nadelhölzer (z.B.: Fichte, Tanne, Kiefer)*, helle Schlussbeschichtung	1-2x pep up OUTDOOR GRUNDIERUNG	
Ungestrichene Weich-/ Nadelhölzer (z.B.: Fichte, Tanne, Kiefer)*, dunkle Schlussbeschichtung	1x pep up OUTDOORFARBE FÜR GARTENHÄUSER UND ZÄUNE	
Eisen/Stahl	2x pep up OUTDOOR GRUNDIERUNG	
Nichteisenmetalle (z. B. Zink, verzinkter Stahl, Kupfer, Alu)	1x Universal-Haftgrund, z.B. HOME Grundierung für Nichteisenmetalle	
lackierbare Kunststoffe (z. B. Hart-PVC)	1x Universal-Haftgrund, z.B. HOME Grundierung für Kunststoffe	

* Weich-/ Nadelhölzer (außen) zum Schutz vor dem Bläuepilz mit einem geeigneten Holzschutzgrund imprägnieren. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

3. Nach der Verarbeitung

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke/Altfarben abgeben und nach Abfallschlüssel-Nr. 080112 (gemäß AVV) entsorgen.

Werkzeugreinigung

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Lagerung/Transport

Anbruchgebinde dicht verschließen. Kühl und trocken lagern.
Wassergefährdungsklasse: WGK 1, nach AwSV

4. Wichtige Hinweise

Auch bei der Verarbeitung von pep up OUTDOOR-FARBE FÜR GARTENHÄUSER & ZÄUNE sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Schutzbrille und Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung ist zu vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Hotline für Allergiker und weitere Produktinformationen: 00800 32665500 (kostenlos).

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/d): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 100 g/l VOC.

5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: November 2022